

FloorPro Polish Extra RM 782



Ekstra robust polymer polish for de fleste underlag med utmerket dekkevne. Meget høy slitestyrke og motstandsevne mot rengjøringsmidler med alkohol.



Egenskaper

- etterlater gulv som nye
- enkel å påføre
- ekstra høy dekkevne på grunn av meget høyt faststoffinnhold, dekker med bare 1-2 lag
- høy dekkevne, idell for bruk på gamle og utslitte gulv
- Kort tørketid
- ekstremt slitesterk på grunn av høy slitasje og god beskyttelse mot merker
- resistent mot rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler
- utmerket vedheft til gulvbelegg
- for områder med mye gjennomgang (f.eks. sykehus, skoler, etc)
- Sklisikker i henhold til DIN 51131 og DIN EN 13893 (avhengig av gulvbelegg)
- lett å repolere

Bruksområder:

Rengjøring av bygg:	Gulvpleie
Pleie- og eldreheim, legekontor:	Gulvpleie
Industri:	Gulvpleie
Offentlig drift:	Gulvpleie
Dagligvare:	Gulvpleie
Hoteller, catering:	Gulvpleie

Bruksalternativer

- manuell
- Singeldiskmaskiner

Beholderstørrelser

5 l

Artikkelnummer

6.295-816.0

pH

8.6

i konsentrat



Anvendelse:

Belegg

- Overflaten må være fri for rester og skitt (pH 7-8,5). Overflaten må også være tørr.
- Vippe beholderen med sirkelbevegelser.
- Ikke bland eller fortynn produktet med andre produkter.
- Påføringsmengden avhenger av sugeevne og gulvtype. Første støk: ca 25 - 45 ml/m², andre strøk: ca 20 - 30 ml/m².
- Fordel produktet jevnt, raskt og overlappende ved hjelp av en mopp.
- La det tørke mellom påføringene (ca 30 minutter avhengig av temperatur og luftfuktighet).
- Gjenta om nødvendig (1-2 strøk anbefalt). Påfør produktet på tvers.
- Etter at det er fullstendig tørt (ca 3 timer) kan det gås på gulvet.
- Kan brukes med normal gangtrafikk etter 24 timer.
- Stivner helt etter ca 14 dager.

Instruksjoner for bruk:

- Må ikke påføres på vannsensistive overflater.
- Gjelder ikke for tre eller utett parkett.
- Gjør en test på en del av materialet før du behandler hele gulvet.
- Oppbevar frostsikkert.
- Må bare lagres i originalemballasje mellom 5 og 30°C.
- Ikke hell rester av middelet tilbake i beholderen.
- Lukk beholderen umiddelbart etter bruk.
- Rengjør maskinen etter bruk.

Ytterligere informasjon:

- Sikkerhetsdatablad (HMS)
- Quick start
- FIGR kompetanse (Forskning og testingsinstituttet for Facility Management GmbH)
- Kompetanse i henhold til DIN 51131 og DIN EN 13893
- I henhold til DIN V 18032-2:2001-04

Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Belegg		ufortynnet		15-25 m ²

Kontakt oss for mer informasjon: