

Multifak EP 2 M3

Universal smørefett med molybden

(Tidligere kalt Molytex EP 2)

Produktbeskrivelse

Multifak EP 2 M3 er et flytende smørefett som er spesielt anbefalt for bruk som universal molybden-smørefett i sentraliserte smøresystemer under krevende forhold – høye og lave temperaturer, tung belastning, kontinuerlig belastning og sjokkbelastning.

Multifak EP 2 M3 er formulert med en spesielt utvalgt baseoljer av høy kvalitet, som inneholder en skjærstabil litium-12-hydrokxy-stearat-såpe, og er designet for å sikre god smøreevne, høy lastbærende kapasitet og beskyttelse mot skjæring under driftsforhold med høy belastning. Multifak EP 2 M3 har svært gode antikorrosjonsegenskaper, god oksideringsstabilitet, god motstand mot mykgjøring og god vannmotstand.

Fordeler for kunden

- Tilbyr beskyttelse ved tung belastning og sjokkbelastning i et stort temperaturområde.
- Avansert formulering bidrar til motstand mot vannutvasking.
- Allsidig formulering som er egnet for et bredt spekter av bruksområder.
- Bidrar til god beskyttelse mot rust og korrosjon.

Produktegenskaper

- Beskytter ved tung belastning og sjokkbelastning
- Formulert for å motstå vannutvasking
- Designet for et bredt spekter av bruksområder
- Bidrar til god beskyttelse mot rust og korrosjon

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

DIN	ISO
MAN	Volvo

Bruksområder

Multifak EP 2 M3 er spesielt anbefalt for bruk som universal molybden-smørefett i sentral smøreanlegg under krevende forhold – høye og lave temperaturer, tung belastning, kontinuerlig belastning og sjokkbelastning.

Godkjenninger, ytelse og bruksområder

Ytelse

- DIN 51 502: KPF 2 K-30
- ISO 6743-09:ISO-LXC(F)CHB2
- MAN Li-PF 2 285
- Volvo 97765
- Driftstemperatur: -30 °C til 120 °C, maks 130 °C i korte perioder

Vedlikehold og håndtering av produktet

Det er svært viktig å holde arbeidsmiljøet rent ved smøring av utstyr. Smørenipler må rengjøres før innsprøyting av fett for å unngå at forurensning kommer inn i utstyret. Lagerhusene skal holdes én tredjedel til halvfulle av fett. Oversmøring må unngås. Det kan føre til høy varmedannelse. Periodisk ettersmøring med fettpistol eller sentralisert smøresystem må suppleres med komplett rengjøring og pakking med nytt fett med egnete intervaller.

Unngå at brukt eller ubrukt produkt tømmes ut i miljøet.

Produktrester og emballasje skal leveres til et egnet mottak.

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Typisk holdbarhet: 36 måneder fra påfyllingsdatoen som er angitt på produktetiketten		
Type tykningsmiddel	DIN 51 814	Litium
Baseoljetype		Mineral
Utseende		Grått, semi-flytende jevnt smørefett
MoS2, %		3
Dråpepunkt, °C	ISO 2176	191
Baseoljens viskositet ved 40 °C, mm ² /s	DIN 51 562	200
Tvunget penetrering, 0,1 mm	ISO 2137	269
Pen. Endring 60/5000 str., 0,1mm	ISO 2137	<15

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no.

A **Chevron** company product