

Multifak XD 2

Litium EP-smørefett for høye belastninger

(Tidligere kalt Multifak T EP 2)

Produktbeskrivelse

Multifak XD 2 er et halvsyntetisk¹ litiumsmørefett med dokumentert ytelse for universalbruk, som er utviklet for smøring av biler og industri- og anleggsmaskiner. Det er spesielt egnet for lagre som er vanskelig tilgjengelige og som brukes under krevende driftsforhold.

Multifak XD 2 er formulert med en halvsyntetisk base med høy viskositet, med en additivpakke som bidrar til stabil beskyttelse under ekstremt trykk og i våte miljøer.

Fordeler for kunden

- Gir avansert korrosjonsbeskyttelse også under ekstremt trykk.
- Designet for god oksideringsmotstand for lengre brukstid.
- Formulert for effektiv motstand mot vann, for å forebygge utvasking og sikre beskyttelsen i våte miljøer.
- God vedheft bidrar til å holde smørefettet på plass under høy belastning, og gir konsistent smøring og beskyttelse.

Produktegenskaper

- **Gir avansert korrosjonsbeskyttelse under ekstremt trykk.**
- **Designet for god oksideringsmotstand.**
- **Formulert for effektiv motstandighet mot vann.**
- **God vedheft bidrar til å holde smørefettet på plass under høy belastning.**

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

DIN

ISO

Godkjenninger, ytelse og bruksområder

Ytelse

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Driftstemperatur
Multifak XD 2	KP 2K-20	ISO-L-XBCEB2	-30 °C til 120 °C, opptil 130 °C i korte tidsrom i sentralsmøresystemer.

Vedlikehold og håndtering av produktet

Det er svært viktig å holde arbeidsmiljøet rent ved smøring av utstyr. Smørenipler må rengjøres før innsprøyting av fett for å unngå at forurensning kommer inn i utstyret. Lagerhusene skal holdes én tredjedel til halvfulle av fett. Oversmøring må unngås. Det kan føre til høy varmedannelse. Periodisk ettersmøring med fettpistol eller sentralisert smøresystem må suppleres med komplett rengjøring og pakking med nytt fett med egnede intervaller.

Unngå at brukt eller ubrukt produkt tømmes ut i miljøet.

Produktrester og emballasje skal leveres til et egnet mottak.

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Typisk holdbarhet: 36 måneder fra påfyllingsdatoen som er angitt på produktetiketten.		
Farge	Visuelt	Lys brun-gul
Utseende	Visuelt	Jevnt/seigt
NLGI-grad	DIN 51 818	2
Dråpepunkt, °C	IP 396	212
Type tykningsmiddel		Litium
Baseoljetype		Delsyntetisk
Baseoljens viskositet, mm ² /s (baseoljeblanding + polymerer)	beregnet	680
Penetrering under arbeid, 60x, mm/10	ISO 2137	279
Emcor-korrosjonstest	DIN 51 802	0/0
Kobberkorrosjon 24 timer ved 120 °C	DIN 51 811	1B
Vannmotstand statisk	DIN 51 807/1	0-90
Four Ball EP, N	DIN 51 350/4	2600

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

¹ Mineralolje + polymer

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no.

A **Chevron** company product