

Marfak Na XD 1

Natriumsåpefett med dokumentert ytelse

(Tidligere kalt Marfak 1)

Produktbeskrivelse

Marfak Na XD 1 er et fibrøst, natriumfortyknet smørefett med dokumentert ytelse, som er designet for smøring glidelagre og antifriksjonslagre med lav hastighet, og danner en sterk, holdbar film med god vedheft og bindekraft.

Marfak Na XD 1 er basert på en natriumfortykner som er utviklet for å gi rustbeskyttende egenskaper ved å emulgere små mengder vann, med gode forseglende egenskaper.

Fordeler for kunden

- God filmstyrke bidrar til effektiv slitasjebeskyttelse.
- Gir motstandighet mot både rust og smussinntrengning.
- Formulert for å emulgere små mengder vann.
- Designet for å bidra til naturlig rustbeskyttelse.

Produktegenskaper

- Formulert for effektiv vedheft og god filmstyrke.
- Utviklet for motstandighet mot rust og smuss.
- Bidrar til å emulgere små mengder vann.
- Bidrar til å gi naturlig rustbeskyttelse.

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

DIN

ISO

Bruksområder

- Marfak Na XD 1 brukes til å smøre glidelagre og antifriksjonslagre med lav hastighet. Smørefettet danner en sterk, holdbar film med god vedheft og bindekraft, og motstår utstøting under drift.
- Marfak Na XD 1 er anbefalt for generell chassissmøring. Det kan brukes til smøring av glidelagre og rullelagre under forhold med lav eller middels hastighet.
- Marfak Na XD 1 er anbefalt til chassissmøring for enkelte typer personbiler, lastebiler, busser, landbruks- og anleggsmaskiner der det er behov for natriumsmørefett av denne typen. I dag gjelder det de samme bruksområdene der det brukes andre, mer moderne typer smørefett.

Advarsel: Vær oppmerksom på kompatibilitet med andre fortykningsmidler.

Godkjenninger, ytelse og bruksområder

Ytelse

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Driftstemperatur
Marfak Na XD 1	K 1 H-20	ISO-L-XBBA 1	-20 °C til +95 °C

Vedlikehold og håndtering av produktet

Det er svært viktig å holde arbeidsmiljøet rent ved smøring av utstyr. Smørenipler må rengjøres før innsprøyting av fett for å unngå at forurensning kommer inn i utstyret. Lagerhusene skal holdes én tredjedel til halvfulle av fett. Oversmøring må unngås. Det kan føre til høy varmedannelse. Periodisk ettersmøring med fettpistol eller sentralisert smøresystem må suppleres med komplett rengjøring og pakking med nytt fett med egnede intervaller.

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Typisk holdbarhet: 36 måneder fra påfyllingsdatoen som er angitt på produktetiketten.		
Utseende	Visuelt	Mørk grønn, glatt, fibrøs
NLGI-grad	ASTM D217 mod	1
Tvunget penetrering, mm/10	ISO 2137	310 - 340
Type tykningsmiddel		Natrium
Baseoljetype		Mineral
Baseoljens viskositet ved 40 °C, mm ² /s (baseoljeblanding + polymerer)	ASTM D445	1 100
Dråpepunkt, °C	IP 396	NA
Emcor-korrosjonstest destillert vann	IP 220	0/0

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no.

A Chevron company product